

1 GENEL BİLGİLER

Çimsa Classic Pro 52,5 (CEM I 52,5 N) portland çimento, EN 197-1:2011 standardına göre sadece Portland çimentosu klinkeri ve alçıtaşıdan oluşmaktadır. Betonda yüksek nihai dayanım elde etmek için tasarlanmıştır.

Uygulamalara sunduğu avantajlar;

·Yüksek dayanım sağlar, metro tünelleri, hazır beton, prefabrik eleman uygulamalarında kalıp alma süresini azaltır. Prefabrik eleman üretiminin hızını artırır.

·Soğuk hava koşullarında faydalı olabilecek daha fazla hidratasyon ısısı üretir. Düşük ortam sıcaklıklarının etkilerini azaltmaya yardımcı olur, imalata imkân tanır.

·Tüm tipik beton katkı maddeleri (örn. akışkanlaştırıcı, hava sürükleyici, priz geciktirici katkıları) CEM I 52,5 N çimento ile kullanılabilir

2 UYGULAMA ALANLARI

Genel kullanıma uygun olan Çimsa Classic Pro 52,5 portland çimentonun bazı uygulama alanları:

-Bina güçlendirme projelerinde, yüksek dayanımlı beton, prefabrik, öngerilmeli beton, beton travers ve ince kesitli betonarme imalat alanlarında yüksek nihai dayanımı ile yapı performansını artırır.

-Güvenilir dayanımı ve stabil rengi ile yapı kimyasalları üretiminde ve brüt beton yüzeylerin hakim olduğu mimari beton üretiminde kullanımı idealdir.

3 ÜRETİM

Stabilite, Çimsa üretim tesislerinin odak noktasında olup, ham maddeden başlayıp teslimata kadar olan süreçte, her aşamadaki kontroller ile ürün parametrelerindeki değişkenlik minimize edilmektedir. Üretim süreçleri EN ISO 9001, EN ISO 14001, EN ISO 50001, ISO 10002 ve ISO 45001 standartlarına göre sertifikalandırılmıştır.

4 KİMYASAL ÖZELLİKLER

Özellikler	Çimsa Değerleri (%)	Standart Limiti (EN 197-1)	
		Min	Max
Çözünmeyen Kalıntı	0,5	-	5,0
SiO ₂	19,5	-	-
Al ₂ O ₃	4,70	-	-
Fe ₂ O ₃	3,6	-	-
CaO	64,4	-	-
MgO	1,50	-	-
SO ₃	3,00	-	4,0
Kızdırma Kaybı	3,50	-	5,0
Na ₂ O	0,35	-	-
K ₂ O	0,55	-	-
Klorür (Cl)	0,040	-	0,1
Serbest Kireç	1,60	-	-

5 FİZİKSEL VE MEKANİK ÖZELLİKLER

Özellikler	Çimsa Değerleri	Standart Limiti (EN 197-1)	
		Min	Max
Özgül Ağırlık	g/cm ³ 3,08	-	-
Özgül Yüzey(Blaine)	cm ² /g 4000	-	-
Priz Başlangıcı	Dakika 165	45	-
Priz Sonu	Dakika 230	-	-
Su İhtiyacı	27,0 %	-	-
Hacim Sabitliği	mm 1	-	10
45 Mikron Elekte Kalıntı	2,0 %	-	-
2-Günlük Basınç Dayanımı	MPa 31,0	20,0	-
7-Günlük Basınç Dayanımı	MPa 44,0	-	-
28-Günlük Basınç Dayanımı	MPa 54,0	52,5	-

6 KALİTE KONTROL

Çimsa Classic Pro 52,5 çimento EN 197-1 standartlarına uygun şekilde kalite kontrole tabi tutulmaktadır. CE belgesi ile yurt içi / yurt dışı pazarlara sunulmaktadır.

7 GÜVENLİK TALİMATLARI

Genel çimentolara yönelik standart güvenlik gereklilikleri gözetilmektedir. Daha fazla bilgi için lütfen **Çimsa Classic Pro 52,5** çimento güvenlik veri sayfasına bakınız

8 DEPOLAMA KOŞULLARI VE RAF ÖMRÜ

Çimsa Classic Pro 52,5 kuru ve korunaklı ortamlarda muhafaza edilmelidir. Bu durumda, özelliklerini asgari 6 ay boyunca muhafaza etmektedir. Daha önceki çalışmalara dayanılarak özelliklerini bir yıldan daha uzun bir süre boyunca koruduğu gözlemlenmiştir. Torbalı ürünler 3 aydan fazla stoklanmamalıdır. 10 torbadan veya 2 paletten fazla üst üste istif edilmemelidir. Ürün orijinal paketinde saklanmalıdır. Kullanılmadığı durumlarda paketin ağzı sıkıca kapatılmalıdır.